

В.Г. САМОЙЛІК, канд. техн. наук, **В.С. БІЛЕЦЬКИЙ**, д-р техн. наук,
Д.В. ГУДІНОВ
(Україна, Донецьк, Донецький національний технічний університет)

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА

Постановка проблеми і стан її вивчення. Технологія одержання і спалювання водовугільного палива (ВВП) – одна з перспективних вугільних технологій, яка має екологічні, економічні і технологічні переваги в порівнянні з існуючим традиційним спалюванням пиловидного вугілля. Ця технологія досліджувалася і апробована в промисловості у ряді країн, зокрема, у США, Швеції, Великобританії, Китаї, Японії, Канаді, Італії, Росії, Україні.[1].

На сьогодні існує ряд технологічних варіантів одержання ВВП, досліджено вплив на характеристики висококонцентрованої водовугільної суспензії (ВВВС) гранулометричного складу вихідного вугілля, його поверхневих властивостей, рН суспензії, виду і витрат пластифікаторів, характеристик мінеральної компоненти. [2-4]. Ця стаття – продовження раніше розпочатих робіт, зокрема, В.Г. Самойліком, в яких досліджувався вплив мінеральної компоненти на характеристики ВВП [5].

Мета статті – дослідження і порівняльний аналіз впливу різних мінеральних домішок на седиментаційну стійкість ВВВС.

Виклад основного матеріалу. Об'єкт дослідження – енергетичне вугілля марки Г зольністю в межах 9,0-29,0%, вища теплота згоряння 7160-8000 ккал/кг. Петрографічний аналіз вмісних порід, показаний у табл. 1, свідчить що їхня основна маса (50-95%) глиниста, полімінеральна, гідрослюди-сто-каолінітова зі змішаношаруватими утвореннями гідрослюди-стомонтморилонітового складу. Дрібноалевритовий уламковий матеріал крупністю 0,01-0,04 мм представлений окатаними зернами кварцу і польових шпатів, карбонатами, уламками глинистих і кременистих порід.

Таблиця 1

		Петрографічний склад вмісних порід				
Родовище	Місце відбору проби	Вміст, %				
		Глиниста речовина	кварц	Польові шпати	детрит	інші
1	Підошва	65-70	14-15	8-10	2-3	5-7
	Прошарок	65-70	10-15	5	-	15
2	Прошарок	90-92	3	2	5	-
	Покрівля	92-95	2	1	3-5	-
3	Прошарок	80	5-10	5-10	3	5
	Підошва	70-72	14-15	5-7	5	3-7
	Покрівля	70	15-20	5-7	5	1-2
4	Покрівля	65-70	10-15	5-10	-	5-10
	Прошарок	75-80	1-2	-	20	-

Спеціальні та комбіновані методи

Для моделювання реальних дисперсних систем були відібрані мінерали, що становлять основу неорганічної фази досліджуваного вугілля (табл. 2).

Таблиця 2

Характеристика мінералів

Мінерали	Розмір частинок, мкм	Густина, кг/м ³	Теплота змочування, кДж/кг	Форма частинок
Монтморилоніт	0,03-0,3	2700	98,3	Ізометрична
Гідрослюда	0,01-1,0	2800	55,9	Луската
Каолініт	1-3	2640	8,2	Пластинчата
Кварц	1-40	2650	64,3	Окатана

Як органічна частина використовувалося вугілля марки Г6 зольністю 2,0% і крупністю зерен 0-75 мкм. Рідка фаза суспензії – дистильована вода; для визначення структуроутворюючої здатності та міцносних характеристик досліджуваних дисперсних систем застосовували конічний пластометр.

Структуроутворююча здатність дисперсної фази характеризувалася величиною початкової концентрації структуроутворення C_p , що визначає виникнення в усьому об'ємі суспензії просторової коагуляційної сітки [6]. Величина початкової концентрації структуроутворення мінімальна в суспензії монтморилоніту: $C_p = 18,8$ мас. %. Для гідрослюда, каолініту, вугілля та кварцу вона, відповідно, дорівнює: 26,9; 35,0; 46,2 і 68,5 мас. %.

Мінімальне значення C_p , у суспензії монтморилоніту пояснюється його високою гідрофільністю та дисперсністю. Завдяки здатності диспергуватися (розмокати) у водному середовищі даний мінерал має найбільш розвинену зовнішню питому поверхню. Покриті товстими гідратними оболонками дрібні частинки монтморилоніту при взаємодії фіксуються в положенні далекого енергетичного мінімуму, створюючи коагуляційну структуру вже при невеликому вмісті твердої фази в суспензії [6].

У структуроутворенні вугільної суспензії поряд з дрібнодисперсними частинками беруть участь зерна крупністю 50-75 мкм. Це знижує кількість одиничних контактів, а отже, підвищує мінімальну концентрацію твердої фази в суспензії, необхідну для утворення коагуляційної просторової структури.

Крім того, при взаємодії вугільних частинок по гідрофобних ділянках, які займають значну частину їхньої поверхні, утворюються порівняно компактні агрегати, що швидко осідають і формують пухкі осади з високим вмістом дисперсної фази. Для дисперсій гідрослюда та каолініту характерні проміжні значення C_p .

Максимальна щільність упакування частинок кварцу ($C_p = 68,5$ мас. %) пояснюється їхньою низькою дисперсністю. Володіючи високою гідрофільністю, кварцові частинки практично не утворюють міцних коагуляційних зв'язків і осідаючи прагнуть зайняти положення з мінімальною потенційною енергією.

Введення мінеральних домішок до складу водовугільних дисперсій істотно змінює їхню структуроутворюючу здатність (рис. 1). При підвищенні вмісту глинистих мінералів у твердій фазі знижується величина C_p . Завдяки специфічним особливостям (високій дисперсності, гідрофільності) глинисті частинки сприяють утворенню у вугільних суспензіях просторової структурної сітки при

концентраціях твердої фази менших, ніж у чистих водовугільних дисперсіях. У цьому випадку глинисті мінерали виступають як стабілізатори стосовно вугільних частинок. Найбільшою мірою стабілізуючий ефект характерний для домішок монтморилоніту і гідрослюди.

Присутність у вугільній суспензії домішок кварцу призводить до зростання мінімальної концентрації твердої фази, необхідної для утворення просторової структури. Оскільки сили взаємодії між частинками кварцу і вугілля значно менші, ніж між вугільними частинками, то під дією сили ваги відбувається мимовільне випадання зерен кварцу в осад. Це супроводжується місцевими руйнуваннями коагуляційної структури. Отже, кварц виступає в ролі дестабілізатора водовугільних суспензій.




Рис. 1. Залежність початкової концентрації структуроутворення ВВВС (C_p) від вмісту (n) мінеральних домішок у твердій фазі:
1 – монтморилоніт; 2 – гідрослюда; 3 – каолінит; 4 – кварц




Рис. 2. Залежність пластичної міцності (P_m) від концентрації твердої фази (C_t) у суспензії:
1 – монтморилоніту; 2 – гідрослюди; 3 – каолініту; 4 – вугілля

Спеціальні та комбіновані методи

Початкова концентрація структуроутворення характеризує дисперсну систему зі слабкими коагуляційними контактами, що виникають у результаті фіксації частинок переважно в положенні далекого енергетичного мінімуму. При підвищенні концентрації твердої фази зростає міцність P_m дисперсної системи за рахунок збільшення числа контактів між частинками й у результаті підвищення ймовірності фіксації частинок у положенні ближнього потенційного мінімуму з відповідним ростом міцності контактів. Характер зміни міцності залежно від концентрації твердої фази обумовлюється дисперсністю та фізико-хімічними особливостями поверхні частинок, а, отже, повинен бути неоднозначний для дисперсних систем з різним мінералогічним складом.

Дослідження впливу концентрації твердої фази на пластичну міцність структури суспензій вугілля та окремих мінералів показали (рис. 2), що при концентрації дисперсної фази більше 38 мас. % міцність структури суспензії монтморилоніту різко зростає. Величина 38 мас. % відповідає значенню критичної концентрації структуроутворення ($C_{кр}$), що характеризує завершення побудови коагуляційної об'ємної структури. Для вугілля та каолініту значення C істотно більші та дорівнюють 64,0 і 66,5 мас. % відповідно. У суспензії гідрослюди побудова коагуляційної структури завершується при концентрації твердої фази 54 мас. %.

Недосконалість кристалічної структури монтморилоніту, що обумовлює його здатність до диспергування пакетів і значного збільшення міжплощинних відстаней при контакті з водою, визначає участь всієї поверхні мінералу в утворенні коагуляційної структури. Розвинена поверхня та велика кількість контактів в одиниці об'єму сприяють досягненню максимальної міцності структури при порівняно невисоких концентраціях твердої фази в суспензії. Більші частинки каолініту із чітким огранюванням і малою ефективною питомою поверхнею утворюють у водних дисперсіях, очевидно, переважно площинні контакти. Внаслідок цього завершення побудови коагуляційних структур у суспензіях каолініту відбувається при порівняно більших концентраціях.

Висновок

1. Мінеральні домішки вугілля, – монтморилоніт, гідрослюда, каолініт, кварц, – по-різному впливають на седиментаційну стійкість висококонцентрованої водовугільної суспензії. Це свідчить про необхідність врахування при приготуванні водовугільного палива не тільки параметра зольності вугілля, але й виду золоутворюючих компонент та їх масового співвідношення.

2. Встановлено, що найбільше на структуроутворення у водовугільних суспензіях впливає монтморилоніт, який сприяє утворенню просторової коагуляційної структури при мінімальній кількості твердого і викликає різке зміцнення цієї структури при переході до більш концентрованих суспензій.

3. Вплив гідрослюди на властивості ВВВС аналогічний монтморилоніту, але слабший. Стабілізуюча дія каолініту нижче, ніж в інших глинистих мінералів. Наявність кварцу в складі твердої фази викликає розшарування суспензії.

Список літератури

1. Круть О.А. Водовугільне паливо. – К.: Наукова думка, 2002. – 172 с.
2. Білецький В.С., Круть О.А., Світлий Ю.Г. Приготування водовугільного палива на основі бурого вугілля // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 47 (88). – С.8-16.
3. Круть О.А. Аналіз енергетичного стану мінеральної частини водовугільної суспензії з позицій теорії ДЛФО / О.А.Круть, В.С.Білецький, П.В.Сергєєв // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2010. – № 2. – С. 315-320.
4. Круть О.А., Білецький В.С., Сергєєв П.В. Фізико-хімічні аспекти технології водовугільного палива // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 43(84). – С. 98-106.
5. Самойлік В.Г., Елишевич А.Т., Макаров А.С. Влияние состава минеральных примесей на реологические свойства реологических суспензий // Химия твердого топлива. – 1990. – №5. – С. 76-81.
6. Макаров А.С., Сушко В.А. Водугольные суспензии // Физ.-хим. Механика и лиофильность дисперсных систем. – 1984. – Вып. 16. – С. 88-95.

© Самойлік В.Г., Білецький В.С., Гудінов Д.В., 2013

*Надійшла до редколегії 21.01.2013 р.
Рекомендовано до публікації д.т.н. О.І. Назимко*